



Snelgips voor elektriciteit en profielen

Beschrijving van de voordelen

- Voor reparaties na installatiewerkzaamheden, voor het plaatsen van stopcontacten en pleisterprofielen, voor het vullen van holtes en gaten
- Slijtvast en brandvertragend
- Korte verhardingstijd voor snel werken en veilig instellen van profielen binnenshuis



Product

Snelhardende bouwpleister voor handmatig gebruik. Gipsbindmiddel voor direct gebruik op de bouwplaats, A2 volgens DIN EN 13279-1.

Samenstelling

Stuccgips (calciumsulfaat-halhydraat) en toevoegingen voor een betere verwerking, hechting en regeling van de uithardingsstijd.

Kenmerken

- Goed uithardingsvermogen, zodat ook grotere gaten in één keer kunnen worden gedicht.
- Korte verhardingstijd voor snel werken en het veilig plaatsen van profielen.
- Slijtvast.

Toepassing

- Gipsbindmiddel voor direct gebruik op de bouwplaats.
- Voor reparaties na installatiewerkzaamheden, voor het plaatsen van stopcontacten en pleisterprofielen en voor het opvullen van holtes en gaten binnenshuis.
- **Niet geschikt voor kalk- en Kalkcementpleisters.**

Meer verwerkingsinstructies met afbeeldingen, keuzelijsten met gereedschap en producten vindt u op www.baumit-doehetzelf.nl.

Technische gegevens

Product	
Afvalsleutel EAC/Duitse wet inzake de Europese afvalstoffenlijst:	15 01 01, 15 01 10*, 17 08 02
Brandgedrag:	A1, niet brandbaar
Kleur:	Grijs
Pleistemortelgroep:	Gipsbindmiddel A2 conform DIN EN 13279-1
Verwerkingstijd:	ca. 8 minuten - 10 minuten

Variant(en)	2,5 kg	5 kg	10 kg	25 kg
Granulatie	0 mm - 0.2 mm	0 mm - 0.2 mm	0 mm - 0.2 mm	0 mm - 0.2 mm

De prestatieverklaring is elektronisch beschikbaar op www.baumit-selbermachen.com.

Leveringswijze

Papieren zak, 2,5 kg (336 zakken per pallet = 840 kg)
Papieren zak, 5 kg (160 zakken per pallet = 800 kg)
Papieren zak, 10 kg (81 zakken per pallet = 810 kg)
Papieren zak, 25 kg (35 zakken per pallet = 875 kg)

Bewaring

Droog en beschermd mag de opslagstijd niet langer zijn dan 6 maanden voor de zak van 25 kg en 12 maanden voor de andere zakformaten. De datum op de verpakking komt overeen met de productiedatum.

Kwaliteitsborging	Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde locaties in Duitsland.
Indeling volgens de chemicaliënwet	Zie veiligheidsinformatieblad op www.baumit-selbermachen.com
Ondergrond	De ondergrond moet stevig, draagkrachtig, vrij van vuil en stof en gelijkmatig gedroogd zijn (maximaal 3 gewichtsprocent betonvocht). Onderpleisters moeten perfect uitgehard zijn (witdroog). Filmvormende losmiddelen moeten worden verwijderd.
Verwerking	■ Meng Snelgips voor elektriciteit en profielen met schoon water zonder andere toevoegingen. ■ Het Snelgips voor elektriciteit en profielen kan met de hand met geschikt gereedschap of met een mixer worden gemengd. ■ Giet eerst het water in de kom, strooi het materiaal erbij, laat het even intrekken, meng het vervolgens tot een klontvrije massa en breng het op de juiste verwerkingsconsistentie. ■ Meng telkens slechts zoveel Snelgips voor elektriciteit en profielen aan als in één keer binnen 8 - 10 minuten kan worden verwerkt. Gebruik geen gips bij het achteraf aanbrengen van kalk- en cementshoudende pleisters en spatels. Gebruik in plaats daarvan Baumit Hoekprofielmortel Fix of Snelcement.
Algemeen en aanwijzingen	Snelgips voor elektriciteit en profielen heeft in gesloten gebouwen voldoende dwarsventilatie nodig om goed te kunnen drogen, zodat het gips zijn sterkte bereikt, er geen sinterlagen ontstaan en er geen roest ontstaat rond de pleisterprofielen. Ondersteun het droogproces in de winter in verwarmde ruimtes door gericht kortstondig te luchten. Reinig gereedschap na gebruik onmiddellijk met water. De bovenstaande informatie is gebaseerd op onze ervaring en dient ter advies. Hieruit kan geen garantie voor de specifieke toepassing worden afgeleid, aangezien de betreffende toepassing en verwerking buiten onze controle vallen. Voer de verwerking uit en laat het materiaal, de ondergrond en de luchttemperatuur niet drogen bij temperaturen onder + 5 °C en boven + 30 °C. Houd rekening met DIN EN 13914, DIN 18550 en DIN 18350 (VOB, deel C). Heeft u meer informatie nodig over dit materiaal of de verwerking ervan? Onze bevoegde technische adviseurs van de buitendienst geven u graag gedetailleerd en projectgericht advies.

Onze toepassingsaanbevelingen op basis van onze ervaring als hulpmiddel voor de koper/verwerker komen overeen met de huidige wetenschappelijke en praktijkkennis. Ze zijn vrijblijvend en creëren geen contractuele rechtsverhouding en geen bijkomende verplichtingen als gevolg van de koopovereenkomst. Ze ontslaan de koper niet van de verplichting om zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. De algemene bouwtechnische regels moeten worden gerespecteerd. Wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de technische vooruitgang en verbetering van het product of de toepassing ervan voorbehouden. Bij het verschijnen van deze technische informatie vervallen alle eerdere versies. De meest actuele informatie is op onze website terug te vinden. Onze actuele verkoop- en leveringsvoorwaarden en de bepalingen voor de plaatsing en het gebruik van onze silo's en menginstallaties zijn van toepassing op alle transacties.